

Vorbeugender chemischer Holzschutz nach DIN 68800 Teil 3 durch Sikkens Imprägnier- und Grundiermittel

Produkt	RAL Nr.	Typ	wirksam gegen	Farbton	Einbring- menge ml/m ²
Cetol SV 868	643	lösemittelhaltig	Fäulnis + Bläue	farblos	120 - 160
Cetol WV 881	692	wässrig	Fäulnis + Bläue	farblos	120 - 160
Cetol WV 886	--	wässrig	Fäulnis + Bläue	farblos	120 - 160
Rubbol WP 175	--	wässrig	Bläue	weiß	120 - 160
Cetol WP 562	--	wässrig	Bläue	lasierend	120 - 160

Hinweis:

Gemäß DIN 68800 Teil 3 sind alle Holzarten der Resistenzklassen 3-5 (siehe VFF Merkblatt HO.06) zu imprägnieren. Darunter fallen alle Nadelhölzer und Laubhölzer, wie z. B. Meranti, Eucalyptus, White Seraya.

Alle in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben zu unseren Produkten stellen keine Beschaffenheitsangaben der Waren dar. Die Beschaffenheit, Eignung, Qualifikation und Funktion sowie der Verwendungszweck unserer Waren bestimmt sich ausschließlich nach den jeweiligen Verkaufsverträgen zugrundeliegenden Produktbeschreibungen. In jedem Fall sind branchenübliche Abweichungen zulässig, soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie sind lediglich als mögliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen und dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend zu verarbeiten. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Geschäftsbereich Holzbau

Akzo Nobel Deco GmbH
Akzo Nobel Decorative Coatings GmbH
Akzo Nobel Decorative Coatings AG

Werner-von-Siemens-Straße 11
Aubergstr. 7
Längenbold 5

D-31515 Wunstorf
A-5161 Elixhausen
CH-6037 Root

Tel. 0 50 31 / 9 61-0
Tel. 0 6 62 / 4 89 89-0
Tel. 0 41 / 4 55 45-00

Fax 0 50 31 / 9 61-2 74
Fax 0 66 2 / 4 89 89-11
Fax 0 41 / 4 55 45-90